



# OUTDOOR-OIL

1složkový terasový olej na rozpouštědlové bázi pro impregnaci dřeva v exteriéru

## Použití:

1složkový terasový olej na rozpouštědlové olejovo-/pryskyřičné bázi pro dřevěné povrchy ve venkovním prostředí.

Vhodný pro úpravu povrchu:

- dřevěných teras
- dřevěných držadel a zábradlí
- dřevěných přístřešků pro auta
- zahradního nábytku
- dřevěných slunečných zábran

## Důležité upozornění:

Pallmann OUTDOOR-OIL obsahuje ca. 50% rozpouštědel. Podle druhu dřeva (např. Cumaru atd.) se může při dešti stát, že vodou rozpustné vnitřní látky (barviva atd.) obsažené ve dřevě, se rozpustí a znečistí okolní plochy jako např. omítky. Toto je nutné předem vyzkoušet, případně provést odpovídající ochranná opatření.

## Vlastnosti výrobku / přednosti:

Oxidativně schnoucí 1složkový terasový olej na olejovo-/pryskyřičné bázi s velmi dobrou odolností vůči chemickému a mechanickému zatížení.

- Připravený k použití
- Jednoduché nanášení
- Zpracovatelný bez rizika nápojů
- K nanášení štětcem
- Vysoce elastický
- GISCODE Ö60

## Technická data:

Druh balení:	plechová nádoba
Dodávané balení:	3l
Skladovatelnost:	ca. 24 měsíců
Barvy:	douglasie, bangkirai, teak, natur
Spotřeba na nanášenou vrstvu:	50 - 60 ml/m <sup>2</sup>
Teplota při zpracování:	18 - 25 °C
Brousitelný:	po ca. 8-12 hod.*
Přepřacovatelný:	po ca. 8-12 hod.*
Plné zatížení:	za ca. 5-6 dní
Konečná chemická pevnost:	za ca. 7 dní

\* při 20 °C a 50% rel. vzdušné vlhkosti



douglasie



bangkirai



teak



**PALLMANN**

bringt's auf den Punkt.

# OUTDOOR-OIL

## Příprava podkladu:

Dřeviny s obzvláště vysokým obsahem vnitřních látek je nutno nechat před prvním ošetřením odvětrat (min. 4 týdny). Dřeviny obsahující pryskyřici jako např. modřín nebo borovice nechat odvětrat min. 6 týdnů. Čerstvě tlakově naimpregnované dřeviny, např. massaranduba, bangkirai nebo garapa, je nutno nechat odvětrat min. 3 měsíce. Již zešedlé dřevo před aplikací venkovního oleje ošetřit s výrobkem Pallmann WOOD REFRESHER. Dřevěná plocha musí být čistá, suchá a bez působení mrazu (max. 18%± 6% vlhkosti dřeva dle DIN 1052). Pallmann OUTDOOR-OIL je připravený k použití. Neředit a důkladně promíchat. Staré prodyšné nátěry důkladně vyčistit, staré vrstvy barev či laků je nutné úplně odstranit. Výsledný nátěr je mj. závislý na charakteru a jakosti dané dřeviny. Proto je zásadně nutné provést obzvláště u neznámých podkladů zkušební nátěr.

## Zpracování:

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou teplotu a dobře protřepat.
2. Pallmann OUTDOOR-OIL nanést rovnoměrně na čistý a suchý dřevěný podklad Pallmann štětcem ve směru vláken dřeva. Při dobrém větrání nechat zaschnout ca. 8-12 hodin. Poté nanést druhou, také tenkou vrstvu. Na silně zatěženou plochu se doporučují 3 vrstvy.
3. Schnutí pro pochůznost plochy je ca. 8 - 12 hodin.
4. Nářadí vyčistit po použití vhodným ředidlem.

## Údaje o spotřebě:

Doporučené množství na nanesenou vrstvu: 50 - 60 ml/m<sup>2</sup>  
Vydatnost z 1 litru na vrstvu: 16 - 20 m<sup>2</sup>

## Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Načaté balení ihned těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu > 35 % a < 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Mírné zatížení plochy je možné nejdříve po vyschnutí přes noc od nanesení poslední vrstvy.
- Aby došlo k řádnému vyschnutí, nemělo by dojít do 12 hodin po aplikaci k žádnému zatížení plochy vodou (např. déšť apod.). Proto je aplikaci oleje přiměřeně naplánovat.

## Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE Ö 60

S velkým obsahem rozpouštědel. Třída nebezpečnosti A II podle TRbF 20. Tekutina a páry jsou zápalné. Rozpouštědlové páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Opakovaný kontakt může způsobit popraskání a zkfěhnutí kůže. Může způsobit ospalost a otupělost. Při spolknutí nebo proniknutí do dýchacích cest může být smrtelně nebezpečný. Při a po zpracování dobře větrat. Nekouřit, zabránit manipulaci s otevřeným světlem a ohněm. Zabránit tvoření jisker, proto vyřadit z provozu všechny elektrické přístroje, spínače apod. Vyhnout se kontaktu s očima a kůží. Při kontaktu s očima ihned důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Při kontaktu s kůží ji hned omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při zpracování používat ochranný krém na kůži, ochranné rukavice a brýle. Nevyvolávat zvracení. Obsahuje Phthalsäureanhydrid, Benzotriazol-derivat, reakční směs Pentamethylpiperidylsebacatu. Může vyvolat alergické reakce.

**Dbejte mezi jiným na:** Předpisy TRbF 20, GefStoffV a TRGS 617, bezpečnostní upozornění na etiketě nádoby, v bezpečnostním listě, v informacích o skupině výrobků a pokynů vzorového provozu Odborných stavebních společností pro výrobky s GISCODE Ö60.

## Důležité upozornění:

**Brusný prach z olejovo-/pryskyřičných výrobků je samovznítilý - nebezpečí ohně!** Po ukončení broušení je nutno brusný prach namočit ve vodě a uskladnit/zlikvidovat v těsně uzavřených nádobách! Při kontaktu tohoto výrobku s pady nebo textilními látkami existuje nebezpečí samovznícení! Proto je nutné nasáknuté hadry, pady aj. namočit ve vodě a uskladnit/zlikvidovat v těsně uzavřených nádobách!

## Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Kovové nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita Vaší práce závisí proto na Vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo si vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy svoji platnost.

01.2017|VK|PD

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group  
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /  
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50  
Internet [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net) / E-Mail [info@pallmann.net](mailto:info@pallmann.net)

CZ | Uzin s.r.o. | A Company of Uzin Utz Group  
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9  
Telefon +420 283 083 314  
E-mail: [info@uzin.cz](mailto:info@uzin.cz)  
Internet: [www.pallmann.cz](http://www.pallmann.cz)



**PALLMANN**

bringt's auf den Punkt.