

RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt

Prostředek v hedvábném matu pro prvotní ošetření parketových, dřevěných a korkových podlah

Disperze na bázi vody pro vysoce kvalitní prvotní ošetření podlah v hedvábném matu. Zlepšuje vzhled a prodlužuje životnost podlah. Vytváří nečistoty odpuzující a odolnou ochrannou vrstvu (film).

Vhodný pro:

- ▶ lakované parketové podlahy
- ▶ lakované korkové podlahy
- ▶ lakované vícevrstvé parkety

Upozornění:

U vícevrstevných parket je důležité: provedení základního čištění prostředkem RZ 351 Parkett Grundreiniger v maximálním poměru ředění 1:10 s vodou. Protože kvalita lakované podlahy není vždy jistá, je nutné provedení předběžné zkoušky na možnost případné tvorby nežádoucích šmouh a pruhů, či špatné přilnavosti.

Výhody výrobku/vlastnosti:

Ošetřovací prostředek na bázi vody pro vysoce kvalitní prvotní ošetření podlah v hedvábném matu, který tím, že vytváří nečistoty odpuzující a odolnou ochrannou vrstvu (film) zlepšuje vzhled a prodlužuje životnost podlah.

- ▶ připravený k použití
- ▶ snadno se nanáší
- ▶ chrání a ošetřuje zároveň
- ▶ odpuzuje nečistoty
- ▶ odolný namáhání
- ▶ rychlá doba schnutí
- ▶ není nutno leštit
- ▶ bez obsahu rozpouštědel



Technická data:

druh obalu	PE-láhev a kanystr
velikost balení	800 ml a 10 l
stupeň lesku	hedvábný mat
teplota pro zpracování	18 – 25 °C
první ošetření	ca 10 ml/m ² = vydatnost na ca 80 m ² (kanystr = ca 950 m ²)
pH	ca 8,5
GISCODE	GE 10
zatížitelnost	po zaschnutí přes noc

Příprava podkladu:

Podlahu zbavte nečistot a prachu pomocí mopu, smetáku nebo vysajte vysavačem. V případě potřeby proveďte základní čištění prostředkem RZ 351 Parkett Grundreiniger v souladu s návodem na jeho použití.

Zpracování – prvotní ošetření:

1. Před použitím nádobu krátce mírně protřepejte
2. Neředěný RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt nanášíte mopem s jemným vlasem (RZ Feinfasermopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) v rovnoběžných tazích na podlahu
3. Nestírat! Nezpěňujte! Během nanášení se vyvarujte tvorbě kaluží a kalužinek.
4. Podlahu nezatěžujte následujících ca 12-16 hod.
5. Podlaha je po ca 5 hod. opatrně pochozí.
6. Pracovní nářadí důkladně vyčistěte, případně zbavte ulpělých nánosů
7. Podlahy, které jsme podrobili základnímu čištění prostředkem RZ 351 Parkett Grundreiniger doporučujeme ošetřit v rámci prvotního ošetření výrobkem RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt (případně výrobkem RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend).

RZ 361 Parkett Pflege seidenmatt

8. Informace k intervalům čištění a ošetřování najdete v návodu čištění a údržbě lakovaných parketových a korkových podlah.

Důležitá upozornění:

- ▶ Bezpodmínečně chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
- ▶ Nejlepší podmínky pro zpracování jsou relativní vlhkost vzduchu (od 35 do 65%) a normální pokojová teplota (18-25 °C). Nižší teplota a vyšší vlhkost prodlužují dobu schnutí, naopak vyšší teplota a nižší vlhkost dobu schnutí zkracují.
- ▶ Čerstvě nalakované podlahy je možno ošetřit prostředkem RZ 361 Parkett Pflege Seidenmatt (či RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend) nejdříve po úplném vytvrzení laku.
- ▶ Pravidelným běžným ošetřováním pomocí prostředku RZ 381 Parkett Wischpflege se zlepšuje povrchový vzhled ochranného filmu z prvotního ošetření a prodlužuje se životnost podlah.
- ▶ Čerstvě ošetřené plochy ochranným filmem je možno překrýt např. kobercem či jinou krytinou nebo těžkými předměty nejdříve za 24 hod. Nábytek po podlaze nešoupat či tlačit!
- ▶ Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Při práci zásadně doporučujeme používat ochranného krému na pokožku a dobré větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Soustředte zbytky výrobku. Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řádu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako recyklovatelný odpad (DSD). V případě, že je nutno, likvidujte obaly se zbytky výrobku, stejně jako zbytky výrobky jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Mnohočetnost spolupůsobících materiálů, stejně jako různé podmínky na stavbách či podmínky při zpracování není možné z naší strany všechny jednotlivě prověřit a ovlivnit. Kvalita vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku nebo si vyžádejte technickou poradou k aplikaci. Dbejte přesně návodu použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbyvají dřívější technické listy (před prosincem 2010) svou platnost.

05.01.2011/VK